

TY-ROX

Primer di adesione per acciaio



Dati tecnici

Colore	giallo
Peso specifico (g/cm ³)	1.25 +/- 0.05
Residuo secco in peso (%)	49 +/- 1
Consumi (m ²)	0.1 - 0.15 Kg
Volume dei solidi %	36 +/- 2
pH	9 - 9.5
Viscosità Brookfield a 25°C cPs.	700 ÷ 2000
Temperatura minima di applicazione	+ 2°C
Essiccazione	in funzione della temperatura e dell'umidità dell'aria
a 20°C e U.R. 60%	20 min. fuori polvere 45 min. fuori tatto 7 gg indurimento completo
Sovraverniciabilità a 20°C e U.R. 60%	12 h con pittura intumescente

Descrizione del prodotto

Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di resine sintetiche, ad alto grado di adesione su supporti metallici e non metallici, (acciaio sabbiato, zincato, preverniciato, alluminio o acciaio inox). Presenta un film con un buon valore di resistenza all'acqua e fornisce una discreta protezione contro la corrosione ed il fenomeno di Flash Rusting.

Composizione

Resine sintetiche in emulsione acquosa, cariche anticorrosive al fosfato di zinco, pigmenti inorganici ed additivi speciali.

Confezioni e stoccaggio

Secchi in PE da 20 kg. Pallet da 500 kg. Si conserva 12 mesi in confezioni originali, a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Teme il gelo. Prodotto non infiammabile.

Preparazione del supporto

Il supporto da proteggere deve essere accuratamente pulito. Su superfici già trattate con protezione anticorrosiva, eliminare completamente unto, grasso o qualsiasi materiale estraneo presente. Per le superfici metalliche non ferrose, trattamento di pulizia con l'aiuto di solventi o detergenti sgrassanti.

Dati applicativi

La posa avviene normalmente a spruzzo o mediante pennello o rullo.

Per l'applicazione a spruzzo si consiglia l'utilizzo di pompa Airless (a membrana o pistone), con ugello da 13 (foro pari a ca. 300 µm). La pulizia degli attrezzi avviene immediatamente dopo l'uso, con acqua e sapone. Il prodotto è pronto all'uso.

Informazioni tossicologiche

Il primer TY-ROX è classificato secondo la direttiva 67/548 CEE e successive modifiche, come prodotto non pericoloso. Tuttavia, durante la manipolazione si consiglia di osservare le precauzioni previste per l'impiego di prodotti vernicianti quali idropitture o plastici murali: abiti la lavoro, guanti, occhiali, non respirare le nebbie di spruzzo.