

Composto PROMAT®



Dati tecnici	
Colore	Bianco
Resistenza alla flessione	in conformità alla norma DIN 1164: 1,0 N/mm ² (dopo 1 giorno), 4,8 N/mm ² (dopo 28 giorni).
Resistenza alla compressione	in conformità alla norma DIN 1164: 2,0 N/mm ² (dopo 1 giorno), 9,0 N/mm ² (dopo 28 giorni).
Consumo	Stuccatura normale: ca. 250 g/m ² , Stuccare i giunti, incollare il coprigiunto, livellare: ca. 350 g/ml, Stuccatura su tutta la superficie: ca. 1000 g/m ² /mm
Peso Specifico	900 kg/mc (sciolto)

Descrizione del prodotto

Composto Promat® è una malta asciutta di color bianco, altamente plastificata, formulata per specifici scopi antincendio che consente molteplici tipi di applicazioni. Quando viene mescolata con acqua pulita, si ottiene un impasto morbido e duttile che, dopo l'indurimento, aderisce in modo saldo alle superfici sia delle pareti sia dei soffitti. Il prodotto, una volta applicato, è traspirante e chimicamente inerte. Resistenza al fuoco in funzione di quanto riportato all'interno dei rapporti di classificazione.

Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco.

Rapporto di Classificazione e soluzione tecnica in accordo all'Art. 4.4 del D.M. 16 febbraio 2007, direttamente utilizzabile nelle certificazioni di resistenza al fuoco (CERT REI) a firma del professionista antincendio.

Area di applicazione

Riempitura e levigatura dei giunti delle lastre, stuccatura di giunti e angoli, teste delle viti, teste dei chiodi e corone della graffa. Stuccatura su tutta la superficie delle lastre. Riempitura e levigatura di buchi e crepe nelle pareti, soffitti e rivestimenti con altri materiali da costruzione. Il Composto Promat® deve essere utilizzato solo per gli interni.

Proprietà

È necessario eliminare i residui di colore, intonaco e la carta da parati, nonché i resti di grasso, olio e cera. Il fondo deve essere resistente, pulito e senza polvere. Eventualmente irruvidire un po', preumidificare e rivestire con una mano di fondo secondo gli usi commerciali.

Lavorabilità

Composto Promat® è lavorabile per circa 45 minuti. Lo stucco indurito non può essere riammorbidito con una nuova aggiunta di acqua. La lavorazione è possibile a partire da temperature di +5 °C e avviene tramite l'impiego di spatola di acciaio o cazzuola. A seconda del potere assorbente delle lastre, riempire il massetto di circa 1,0 fino a 1,5 m, mettere l'armatura, premere con la spatola, spianare e livellare. Livellare e spianare (circa 25 cm di larghezza) nuovamente la stuccatura asciutta con l'armatura e infine, una volta asciugata, ritoccare la superficie delle lastre con uno strato sottile di stucco sufficientemente ampio e senza sovrapposizioni. Per ottenere una superficie senza sovrapposizioni levigare eventualmente la stuccatura asciutta finale. Riempire e levigare più volte le teste delle viti con Composto Promat®. Per 25 kg di Composto Promat® impiegare circa 10,5 l di acqua pulita (acqua di rubinetto). Spargere il Composto Promat® nell'acqua, lasciando un po' di acqua in superficie, fare addensare per circa 2 minuti. Mescolare a mano o con un agitatore fino ad ottenere un impasto morbido. Evitare aggiunte (pericolo di agglutinazione). Non sono necessarie ulteriori aggiunte, che non possono neanche essere mescolate. Per la levigatura finale lo stucco deve essere applicato in modo più duttile. Una volta aperti i sacchi, richiuderli accuratamente.

Imballaggio

Sacco di carta, contenuto 20 kg. Dato soggetto a possibili variazioni.

Requisiti di stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto. Durata di conservazione del contenitore sigillato su pallet o griglie di legno di almeno 6 mesi.

Istruzioni per la sicurezza

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con cibi e bevande.