



#### Domaine d'application

Primaire d'accrochage pour supports type planchers collaborants



#### Description

CAFCO BONDSEAL est une émulsion en suspension aqueuse, utilisée en primaire d'accrochage pour PROMASPRAY®-P300.

#### Mise en œuvre

CAFCO BONDSEAL est mis en œuvre à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur basse pression sur support sain et propre. La projection de PROMASPRAY®-P300 doit être réalisée quand CAFCO BONDSEAL est encore poisseux. CAFCO BONDSEAL est prêt à l'emploi.

#### Environnement et sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur demande.

Ne pas déverser les déchets dans les égouts, les cours d'eau ou dans la terre. Utiliser les sacs poubelle prévus à cet effet.

#### Conditionnement et stockage

Conservation : maximum 6 mois dans les fûts d'origine hermétiquement fermés.

Stocker à l'intérieur sous conditions sèches, entre 5 et 30 °C. Fûts PE de 25 kg - 18 fûts par palette, soit 450 kg.

Craint le gel.

#### Caractéristiques

Couleur	Transparente une fois sèche
Poids spécifique	1,0 ± 0,5 g/cm <sup>3</sup>
Extrait sec	30 ± 1,5 %
pH	7 à 8,5 à 25 °C
Consommation	150 g/m <sup>2</sup> sur support acier
Température d'application	entre 5 et 30 °C
Temps de formation du film	Environ 1 heure à 20 °C / 60 % HR
Temps de séchage à 20 °C et 60 % HR	2 heures (sec au touché) 6 heures séchage complet
Viscosité Brookfield à 25 °C	50 - 200 cps
Nombre de couches	Une ou plusieurs si requis
Mode de prise	Par séchage à l'air
Réaction au feu	NA
Classement C.O.V.	A+

L'information donnée dans ce document technique est basée sur des essais actuels et est supposée spécifique au produit. Aucune garantie de résultats n'est cependant implicite, les conditions d'utilisation restant hors de notre contrôle.