



## PROMADUR® Top Coat

### powłoka nawierzchniowa

#### Opis produktu

PROMADUR® Top Coat jest jednoskładnikową powłoką wierzchnią na bazie rozpuszczalnika stosowaną na elementy drewniane pokryte wcześniej powłoką PROMADUR®. Jest wyrobem pozbawionym substancji aromatycznych, szybko schnącym i łatwym do nakładania. PROMADUR® Top Coat nie ma negatywnego wpływu na rozszerzanie powłok pęczniących.

#### Zastosowanie

PROMADUR® Top Coat stosuje się w celu poprawy właściwości mechanicznych PROMADUR® (np. odporności na ścieranie) oraz zwiększenia odporności na wilgoć bez obniżenia klasy odporności ogniowej chronionych elementów drewnianych.

#### Obróbka

PROMADUR® Top Coat jest powłoką techniczną i musi być nakładany w sposób staranny. PROMADUR® Top Coat może być nakładany dopiero po pełnym wyschnięciu PROMADUR®. Przed rozpoczęciem nakładania wyrób należy dokładnie wymieszać. Produkt jest gotowy do użytku, można rozcieńczać rozpuszczalnikami w stosunku 30 ml rozpuszczalnika na 1 l produktu (3%).

PROMADUR® Top Coat nakłada się na powierzchnię drewna przy użyciu pędzla lub wałka (wałki o krótkim włosiu) lub - w przypadku większych powierzchni - za pomocą sprzętu do natrysku hydrodynamicznego (zalecany rozmiar dyszy: 0,011").

Czas schnięcia przy ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 65% wynosi 10 godzin. PROMADUR® Top Coat staje się przezroczysty po pełnym wyschnięciu i w pierwszych tygodniach po nałożeniu jest podatny na nacisk.



#### Dane techniczne i właściwości

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kolor                      | Przezroczysty                                          |
| Gęstość                    | 1,17 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>                          |
| Lepkość                    | ≥ 60 sekund (ISO 2341-93 6mm)                          |
| Rozpuszczalność w wodzie   | > +32°C                                                |
| Warunki podczas nakładania | Temperatura > +15°C;<br>wilgotność względna < 70%,     |
| Informacje dot. nakładania | Do 100 g/m <sup>2</sup> na pojedynczą warstwę          |
| Magazynowanie              | Składować w suchych i chłodnych warunkach:<br>5°C÷30°C |
| Czas przechowywania        | Ok. 9 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach  |
| Form dostawcza             | Wiaderka 5 kg                                          |
| Reakcja na ogień           | B-s1,d0                                                |
| Zawartość LZO              | <10 g/l                                                |
| Kategoria zastosowania     | Z2                                                     |